




2006000351M



(2004)建材质监认字(06)号



检测
CNAS L1417

No: 2009ME016

共4页第1页

检 验 报 告

受检单位 道康宁(上海)管理有限公司

样品名称 道康宁厨房和卫浴中性防霉硅酮密封胶

检验类别 委托

国家建筑材料工业建筑防水材料
产品质量监督检验测试中心

二〇〇九年六月二十三日

国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心

检 验 报 告

№:2009ME016

共4页第2页

产品名称	道康宁厨房和卫浴中性防霉硅酮密封胶	型号规格	300mL 白色
受检单位	道康宁(上海)管理有限公司	商 标	道康宁
生产单位	道康宁(张家港)有机硅有限公司	检验类别	委托
送样者	道康宁(上海)管理有限公司	到样日期	2009-05-02
		制样日期	2009-05-03
送样者地址	/	原编号或生产日期	0005582169
样品等级	20LM 1级	样品数量	4支
检验依据	JC/T885-2001	样品状态	硬管
检验项目	十一项性能		
检验结论	<p>样品经检验密度为实测值, 其余符合JC/T885-2001标准规定的20LM 1级要求。以下空白</p> <p style="text-align: right;">  建筑防水材料产品 (检验单位公章) 检验测试中心 签发日期: 二〇〇九年六月二十二日 </p>		
备注	/		


批准:



审核:



编报:



国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心

检验报告附页

样品名称：道康宁厨房和卫浴中性防霉硅酮密封胶(20LM 1级)

检验项目：十一项性能


检验结果

№：2009ME016


共4页第3页

序号	项 目	标准规定	检验结果	单项评定	
1	外观	无未分散颗粒、结块、结皮和液体物析出	符合标准规定	合格	
2	密度, g/cm ³	规定值±0.1	1.0	/	
3	表干时间, h	≤3	0.4	合格	
4	挤出性, s	≤10	6.1	合格	
5	下垂度, mm	≤3	0	合格	
6	弹性恢复率, %	≥60	90	合格	
7	拉伸模量, MPa	23℃	≤0.4	0.2	合格
		-20℃	和 ≤0.6	0.3	合格
8	定伸粘结性	不破坏	不破坏	合格	
9	热压·冷拉后粘结性	±20%, 不破坏	不破坏	合格	
10	浸水后定伸粘结性	不破坏	不破坏	合格	
11	防霉等级	0级、1级	1级	合格	
复核意见	/				

主 检:



复核人:



填写日期：2009-06-23

声 明

1. 报告无“检验报告专用章”或检验单位公章和骑缝章无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章和骑缝章无效。
3. 未经本中心书面批准，局部复制检验报告无效。
4. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
5. 报告涂改无效。
6. 对检验结果若有异议，应于收到检验结果之日起十五日内向本中心提出。
7. 本检验结果仅对受检样本/样品的本次检验有效。

地址：苏州市广济路 284 号

电话：0512—65332019 65332068 65332034

网址：www.szfss.com

邮政编码：215008

传真：0512—65574008

邮箱：65332019@163.com